# ОЛИ-АКВА Бейц COLOR 0401/... (цвет)

## Описание продукта
Готовый к нанесению водоразбавляемый краситель для окрашивания всех видов древесины и других древесных материалов, с помощью которого достигаются яркие визуальные эффекты. Немного подчеркивает текстуру и структуру древесины и слегка выравнивает цвет древесины. Возможно нанесение разными способами.

## Свойства
- хорошо выравнивает цвет древесины
- глубокие и яркие древесные цвета
- хорошая проникающая способность, хорошо смачивает древесину
- смешиваются между собой в любом соотношении
- возможно нанесение распылением, кистью или втиранием
- не сильно поднимает ворс древесины

## Области применения
Рекомендуется для окрашивания всех твердых и особенно мягких пород древесины и шпона, напр. бук, дуб, сосна, ольха и т.д. Рекомендуется применение в мебельной и деревообрабатывающей промышленности.

## Номер артикула:

| | | |
|---|---|---|
| Цвета | 0401/302 бук светлый | 450 717 04 |
| | 0401/808 вишня | 450 718 00 |
| | 0401/809 вишня Р 30 | 450 719 07 |
| | 0401/814 тик | 450 720 02 |
| | 0401/839 махагони | 450 721 09 |
| | 0401/854 махагони темный | 450 722 05 |
| | 0401/860 орех темный | 450 723 01 |
| | 0401/867 дуб темный | 450 724 08 |
| | 0401/871 орех | 450 725 04 |
| | 0401/8840 янтарный | 450 726 00 |
| | 0401/8870 ель антик | 450 727 07 |
| | 0401/891 дуб Р 43 | 450 728 03 |
| Упаковка | 25 / 5 / 1 литр | |

## Обязательное обозначение
Обязательное обозначение и указания по безопасности продукта - см. Данные по безопасности согласно нормам ЕС.

## Технические данные
Вязкость при поставке: <20 сек. (воронка 4 мм)
Срок хранения в закрытой заводской упаковке: 6 месяцев
Разбавитель/Осветлитель: вода, не более 25%
Сушка (при 23°C и относ. влажности воздуха 65%)
Пылеустойчивое состояние:
Шлифовка:
Укладка в штабеля:
Нанесение последующего слоя лака: 5 - 6 часов

## Способы нанесения

Пневматическое распыление
Рабочая вязкость: Готов к нанесению
Давление: 2,5 - 3 бар
Размер форсунки: 0,8 - 1,4 мм
Расход на один слой: 40 - 80 г/м²

Безвоздушное распыление
Рабочая вязкость: Готов к нанесению
Давление: 60 - 90 бар
Размер форсунки: 0,18 - 0,23 мм
Расход на один слой: 40 - 80 г/м²

## Примечания / Указания по применению
- Перед использованием содержимое упаковок тщательно перемешать.
- Краситель морозонеустойчив! Хранение и транспортировку материала осуществить при температуре не ниже +5°C. Температура помещения, поверхности во время нанесения красителя должна быть не ниже +5 °C.
- При нанесении окунанием, особенно на светлые породы и бук, рекомендуется добавление ок. 10% ОЛИ-АКВА Грунта 15.81.
- Обязательно провести пробное нанесение красителя. Окончательный цвет древесины зависит от породы и собственного цвета древесины, качества шлифовки, количества нанесенного красителя и способа нанесения, а также от применяемого покрывного лака.
- Возможно дальнейшее нанесение любых светостойких ОЛИ-Лаков. На светлые цвета и породы древесины рекомендуется нанесение чрезвычайно светостойких ОЛИ-КРИЛ- и ОЛИ-АКВА-Покрывных лаков.
- Поверхность должна быть сухой и очищенной от загрязнений (жира, масла и т.д.), а также от следов шлифовальной пыли.

## ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ

Пример нанесения: Шкаф, ель антик, массив

Ступенчатая шлифовка: Зерно Р 150 - 180

Окрашивание: ОЛИ-АКВА Бейц 0401/8870, ель антик
распыление ок. 40-80 г/м²

Сушка: 5 - 6 часов (при 20°C и 65% относ. влажности воздуха)

Грунтование: ОЛИ-АКВА ЭКО 18.27, распыление ок. 80 г/м²

Сушка: 2 часа (при 20°C и 65% относ. влажности воздуха)

Промежуточная шлифовка: Зерно Р 240

Покрывной лак: ОЛИ-АКВА ЭКО 18.27, распыление ок. 100 г/м²

Сушка: 40 мин. (пылеустойчивое состояние)

Примечание: Время сушки приведена для следующих условий:
Т - 20°C и 65% относ. влажности воздуха

Наши технические рекомендации по применению, в устной и письменной форме, которые мы выдаем в помощь пользователю на основе нашего опыта и знаний в соответствии с уровнем науки и практики на сегодняшний день, являются неофициальными и не обосновывают юридические контрактные взаимоотношения и дополнительные обязательства, вытекающие из контракта на закупку. Они не освобождают покупателя от самостоятельных испытаний нашего продукта на его пригодность для конкретной цели применения под собственную ответственность. Все ранее изданные Технические информации теряют свою силу.
Издание: февраль 2007.

Oli Lacke GmbH Bahnhofstr. 22, 09244 Lichtenau / BRD www.oli-lacke.ru e-mail: oli-lacke@mail.ru