

ОЛИ Бейц-концентрат



Применение/Свойства:	Оли Бейц-концентрат – это жидкий и содержащий растворители концентрат для изготовления красителей (бейцев) и подкрашенных лаков. Концентрат изготовлен на основе светостойких красителей и пигментов. Разбавляется любым растворителем (кроме уайт-спирита и воды) и добавляется в любой бесцветный лак рядов ОЛИЦЕЛЛ, ОЛИПУР, ОЛИКРИЛ. Концентраты смешиваются между собой – это позволяет пользователю разработать индивидуальный цвет. Изготовленный на основе концентратов продукт отличается хорошей светостойкостью и применяется для отделки мебели и интерьеров.
Цвет:	Более 10 цветов.
Сырьевая основа:	Комбинация пигментов, красителей и растворителей.
Вязкость при поставке:	Готов к применению (менее 20 сек. / воронка 4 мм).
Срок хранения:	12 месяцев (хранение в закрытой заводской упаковке).
Добавки:	Добавление в лак от 1% - 10%. Разбавляется любым растворителем (кроме уайт-спирита и воды). Рекомендуемое количество добавки концентрата в растворитель – 10%.
Расход на один слой:	Расход готового продукта зависит от количества добавленного концентрата.
Способы нанесения:	Применение возможно в промышленности и в мелком производстве. Возможно нанесение распылением.

Цвета:	Бук	92571218	30 л/10 л
	Дуб темный	92570901	30 л/10 л
	Дуб светлый	92570709	30 л/10 л
	Дуб рустикальный	92570805	30 л/10 л
	Ольха	92571103	30 л/10 л
	Вишня	92570602	30 л/10 л
	Вишня темная	92570303	30 л/10 л
	Махагони	92570418	30 л/10 л
	Каштан	92570100	30 л/10 л
	Орех	92570506	30 л/10 л
	Орех темный I	92570207	30 л/10 л
	Тик	92571007	30 л/10 л

Подготовка:	Влажность древесины должна составлять 8 - 10 %, поверхность должна быть сухой, чистой и хорошо отшлифованной. Чтобы не осталось следов шлифовки, нужно провести ступенчатую шлифовку. См. также Технические информации применяемых ЛКМ.		
Нанесение:	Содержимое упаковки перед применением тщательно взболтать. Добавление до 10% концентрата в любые Олицелл- , Олипу- и Оликрил-Лаки или в указанные выше растворители. Рекомендуется одно- или двух-разовое нанесение готовой смеси.		
Пневмат. распыление:	вязкость 15 - 30 сек.	расход 40 - 120 г/м ²	
	давление 2,0 – 3,0 бар	сопло: 1,5 – 2,2 мм	

Указания / Примечания:	В зависимости от добавленного количества концентрата изменяется цвет готовой смеси (при увеличении добавленного количества цвет проявляется более интенсивно). Обязательно провести пробное покрытие! Окончательный цвет окрашенной поверхности зависит от породы и собственного цвета древесины, от шлифовки, количества нанесенного продукта и от покрывного лака.
Доп. обозначения:	См. Данные по безопасности продукта.

Наши технические рекомендации по применению, в устной и письменной форме, которые мы выдаем в помощь пользователю на основе нашего опыта и знаний в соответствии с уровнем науки и практики, являются неофициальными и не обосновывают юридические контрактные взаимоотношения и дополнительные обязательства, вытекающие из контракта на закупку. Они не освобождают покупателя от самостоятельных испытаний нашего продукта на его пригодность для конкретной цели применения под собственную ответственность.

Продукт фирмы "Oli Lacke GmbH", Германия.